

Beschreibung

Verwendung von Salzen schichtartiger Doppelhydroxide als Ladungssteuermittel

- 5 Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Gebiet der Ladungssteuermittel im Sinne einer Komponente, die das elektrostatische Aufladungsverhalten in einer Matrix selektiv beeinflusst.

- Bei elektrophotographischen Aufzeichnungsverfahren wird auf einem Photoleiter
10 ein "latentes Ladungsbild" erzeugt. Dieses "latente Ladungsbild" wird durch Aufbringen eines elektrostatisch geladenen Toners entwickelt, der dann beispielsweise auf Papier, Textilien, Folien oder Kunststoff übertragen und beispielsweise mittels Druck, Strahlung, Hitze oder Lösungsmiteleinwirkung fixiert wird. Typische Toner sind Ein- oder Zweikomponentenpulvertoner (auch Ein- oder
15 Zweikomponentenentwickler genannt), darüber hinaus sind noch Spezialtoner, wie z.B. Magnettoner, Flüssigtoner oder Polymerisationstoner im Einsatz. Unter Polymerisationstonern sind solche Toner zu verstehen, die z.B. durch Suspensionspolymerisation (Kondensation) oder Emulsionspolymerisation entstehen und zu verbesserten Teilcheneigenschaften des Toners führen.
20 Weiterhin sind auch solche Toner gemeint, die grundsätzlich in nicht-wässrigen Dispersionen erzeugt werden.

- Ein Maß für die Tonerqualität ist seine spezifische Aufladung q/m (Ladung pro Masseinheit). Neben Vorzeichen und Höhe der elektrostatischen Aufladung ist
25 das schnelle Erreichen der gewünschten Ladungshöhe, die Konstanz dieser Ladung über einen längeren Aktivierzeitraum sowie die Unempfindlichkeit des Toners gegen Klimaeinflüsse, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein wichtiges Qualitätskriterium.

- Sowohl positiv als auch negativ aufladbare Toner finden Verwendung in Kopierern
30 und Laserdruckern in Abhängigkeit vom Verfahrens- und Gerätetyp.

Um elektrophotographische Toner oder Entwickler mit entweder positiver oder negativer Aufladung zu erhalten, werden häufig Ladungssteuermittel zugesetzt.

Da Tonerbindemittel oftmals eine starke Abhängigkeit der Aufladung von der Aktivierzeit aufweisen, ist es Aufgabe eines Ladungssteuermittels, zum einen Vorzeichen und Höhe der Toneraufladung einzustellen und zum anderen der Aufladungsdrift des Tonerbindemittels entgegenzuwirken und für Konstanz der
5 Toneraufladung zu sorgen. Darüber hinaus ist für die Praxis wichtig, dass die Ladungssteuermittel eine ausreichende Thermostabilität und eine gute Dispergierbarkeit besitzen. Typische Einarbeitungstemperaturen für Ladungssteuermittel in die Tonerharze liegen bei Verwendung von Knetern oder Extrudern zwischen 100 und 200°C. Dementsprechend ist eine Thermostabilität
10 von 200°C von großem Vorteil. Wichtig ist auch, dass die Thermostabilität über einen längeren Zeitraum (ca. 30 Minuten) und in verschiedenen Bindemittelsystemen gewährleistet ist.

Für eine gute Dispergierbarkeit ist es von Vorteil, wenn das Ladungssteuermittel
15 keine wachsartigen Eigenschaften, keine Klebrigkeit und einen Schmelz- oder Erweichungspunkt von > 150°C, besser > 200°C, aufweist. Klebrigkeit führt häufig zu Problemen beim Zudosieren in die Tonerformulierung, und niedrige Schmelz- oder Erweichungspunkte können dazu führen, dass beim Eindispergieren keine homogene Verteilung erreicht wird, da sich das Material tröpfchenförmig im
20 Trägermaterial zusammenschließt.

Typische Tonerbindemittel sind Polymerisations-, Polyadditions- und Polykondensationsharze wie Styrol-, Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acrylat-, Polyester-, Phenol-Epoxidharze, sowie Cycloolefincopolymere, einzeln oder in
25 Kombination, die noch weitere Inhaltsstoffe, z.B. Farbmittel, wie Farbstoffe und Pigmente, Wachse oder Fließhilfsmittel, enthalten können oder im Nachhinein zugesetzt bekommen können, wie hochdisperse Kieselsäuren.

Ladungssteuermittel können auch zur Verbesserung der elektrostatischen
30 Aufladung von Pulvern und Lacken, insbesondere in triboelektrisch oder elektrokinetisch versprühten Pulverlacken, wie sie zur Oberflächenbeschichtung von Gegenständen aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Beton, Textilmaterial, Papier oder Kautschuk zur Anwendung kommen, eingesetzt

werden. Der Pulverlack oder das Pulver erhält seine elektrostatische Aufladung im allgemeinen nach einem der beiden folgenden Verfahren:

Beim Corona-Verfahren wird der Pulverlack oder das Pulver an einer geladenen Corona vorbeigeführt und hierbei aufgeladen, beim triboelektrischen oder elektrokinetischen Verfahren wird vom Prinzip der Reibungselektrizität Gebrauch gemacht. Auch eine Kombination von beiden Verfahren ist möglich.

Der Pulverlack oder das Pulver erhalten im Sprühgerät eine elektrostatische Aufladung, die der Ladung des Reibungspartners, im allgemeinen ein Schlauch oder Sprührohr, beispielsweise aus Polytetrafluorethylen, entgegengesetzt ist.

Als Pulverlackharze werden typischerweise Epoxidharze, carboxyl- und hydroxylgruppenhaltige Polyesterharze, Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit den üblichen Härtern eingesetzt. Auch Kombinationen von Harzen finden Verwendung. So werden beispielsweise häufig Epoxidharze in Kombination mit carboxyl- und hydroxylgruppenhaltigen Polyesterharzen eingesetzt.

Darüber hinaus ist gefunden worden, dass Ladungssteuermittel das Aufladungs- sowie das Ladungsstabilitätsverhalten von Elektretmaterialien, insbesondere

Elektretfasern, erheblich verbessern können. Typische Elektretmaterialien basieren auf Polyolefinen, halogenierten Polyolefinen, Polyacrylaten,

Polyacrylnitrilen, Polystyrolen oder Fluorpolymeren, wie beispielsweise Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen und perfluoriertes Ethylen und Propylen, oder auf Polyestern, Polycarbonaten, Polyamiden, Polyimiden,

Polyetherketonen, auf Polyarylsulfiden, insbesondere Polyphenylensulfiden, auf Polyacetalen, Celluloseestern, Polyalkylenterephthalaten sowie Mischungen daraus. Elektretmaterialien, insbesondere Elektretfasern, können beispielsweise zur (Feinst-)Staubfiltration eingesetzt werden. Die Elektretmaterialien können ihre Ladung durch Corona- oder Triboaufladung erhalten.

Weiterhin können Ladungssteuermittel in elektrostatischen Trennvorgängen, insbesondere in Trennvorgängen von Polymeren verwendet werden. Ohne Ladungssteuermittel laden sich "Low Density Polyethylen (LDPE)" und "High

Density Polyethylen" (HDPE) reibungselektrisch weitestgehend ähnlich auf. Nach Ladungssteuermittelzugabe laden sich LDPE stark positiv und HDPE stark negativ auf und lassen sich so gut trennen. Neben der äußerlichen Aufbringung der Ladungssteuermittel ist auch eine Einarbeitung derselben in das Polymer möglich, um beispielsweise ein Polymer innerhalb der triboelektrischen Spannungsreihe zu verschieben und eine entsprechende Trennwirkung zu erhalten. Ebenso lassen sich auf diese Weise andere Polymere wie z.B. Polypropylen (PP) und/oder Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) voneinander trennen.

10

Auch Salzmineralien lassen sich trennen, wenn ihnen zuvor ein Mittel zugegeben wurde (Oberflächenkonditionierung), das die substratspezifische elektrostatische Aufladung verbessert.

15 Weiterhin werden Ladungssteuermittel als „Electroconductivity Providing Agents“ (ECPA) (JP-05-163 449) in Tinten für Tintenstrahldrucker eingesetzt. Außerdem sind die besagten Doppelhydroxide als Ladungssteuermittel in Farbfiltern für die additive oder subtraktive Farberzeugung, sowie in „Electronic Inks“ für „Electronic Newspapers“ geeignet.

20

Zusätzlich können Ladungssteuermittel zur Oberflächenmodifizierung von Free Flow Agents, wie hochdispersen Kieselsäuren in ihrer pyrogenen wie gefällten Form, oder Metalloxiden, wie Titandioxid, verwendet werden. Hierbei wird eine Optimierung der physikalischen Eigenschaften, wie reibungselektrischem Ladungsverhalten, bewirkt. Free Flow Agents werden nachträglich dem Toner zudosiert, um bessere Rieselfähigkeit zu erzeugen.

25

In der US-A-5,288,581 werden bestimmte Hydrotalcite als ladungssteuernde Additive eingesetzt.

30 In JP 10-090 941 wird die Verwendung eines hydrophobisierten Hydrotalcits als externes Additiv in Kombination mit einem positiven Ladungssteuermittel beschrieben. Dabei dient das Additiv primär zur Verbesserung der Rieselfähigkeit des Toners.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, wirksame und ökotoxikologisch verträgliche Ladungssteuermittel zu finden, die insbesondere eine hohe Schnellaufladung und hohe Ladungsstabilität aufweisen. Weiterhin sollten sie in verschiedenen praxisnahen Tonerbindemitteln wie Polyestern, Polystyrolacrylaten oder Polystyrolbutadienen/Epoxidharzen sowie Cycloolefincopolymeren gut und unzersetzt dispergierbar sein. Weiterhin sollte ihre Wirkung weitgehend unabhängig von der Harz/Carrier-Kombination sein, um eine breite Anwendung zu erschließen. Ebenso sollten sie in gängigen Pulverlack-Bindemitteln und Elektretmaterialien wie z.B. Polyester (PES), Epoxid, PES-Epoxyhybrid, Polyurethan, Acrylsystemen sowie Polypropylenen gut und unzersetzt dispergierbar sein.

Bezüglich ihrer elektrostatischen Effizienz sollten die Ladungssteuermittel bereits bei möglichst geringer Konzentration (1 % oder kleiner) wirksam sein und diese Effizienz in Verbindung mit Ruß oder anderen Farbmitteln nicht verlieren. Von Farbmitteln ist bekannt, dass sie die triboelektrische Aufladung von Tonern teilweise nachhaltig beeinflussen können.

Überraschenderweise hat sich nun gezeigt, dass nachstehend beschriebene Salze schichtartiger Doppelhydroxide vorteilhafte Ladungssteuereigenschaften insbesondere für negative Aufladung und hohe Thermostabilitäten besitzen, wobei die Ladungssteuereigenschaft weder durch Kombination mit Ruß oder anderen Farbmitteln verloren geht. Darüber hinaus sind die Verbindungen mit den üblichen Toner-, Pulverlack- und Elektretbindemitteln gut verträglich und lassen sich leicht dispergieren.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung von schichtartigen Doppelhydroxid-Salzen als Ladungssteuermittel in elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, in Pulverlacken, Elektretmaterialien und in elektrostatischen Trennvorgängen von aufladbaren Materialien, wie z.B. Polymeren, dadurch gekennzeichnet, dass das Doppelhydroxid-Salz einwertige und/oder zweiwertige, sowie dreiwertige Metallkationen, sowie ein oder mehrere organische Anionen A der Formel (1) enthält



worin

X Hydroxy, Carboxy, Sulfato oder Sulfo;

5 Y Carboxy, Sulfato oder Sulfo, und

R ein aliphatischer, cycloaliphatischer, heterocycloaliphatischer, olefinischer, cycloolefinischer, heterocycloolefinischer, aromatischer, heteroaromatischer, araliphatischer oder heteroaraliphatischer Rest mit insgesamt mindestens 8 C-Atomen, z.B. 8 bis 50 C-Atomen, insbesondere 10 bis 44 C-Atomen, besonders bevorzugt 10 bis 32 C-Atomen, bedeutet, wobei ein oder mehrere, bevorzugt 1, 2, 3 oder 4, Substituenten aus der Gruppe Hydroxy, Amino, Halogen, C₁-C₂₂-Alkyl, C₁-C₂₂-Alkoxy, -C₁-C₂₂-Alkylen-(CO)-O-(CH₂CH₂O)₀₋₅₀-Alkyl, -C₁-C₂₂-Alkylen-(CO)-O-(CH₂CH₂O)₀₋₅₀-Halogenalkyl, Carboxy, Sulfo, Nitro oder Cyano enthalten sein können.

15

Das besagte Doppelhydroxid-Salz ist dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Hydroxygruppen etwa das 1,8 bis 2,2-fache, bevorzugt das etwa 2-fache, der Summe aller Metallkationen beträgt.

Das molare Verhältnis der ein- und/oder zweiwertigen Metallkationen zu den dreiwertigen Metallkationen kann zwischen 10⁴ und 10⁻⁴, bevorzugt zwischen 10 und 0,1, insbesondere zwischen 5 und 0,2, liegen.

Das Verhältnis der einwertigen zu den zweiwertigen Metallkationen kann beliebig sein, bevorzugt sind jedoch Doppelhydroxid-Salze, die, neben den dreiwertigen Metallkationen, ausschließlich zweiwertige Metallkationen oder eine Mischung aus ein- und zweiwertigen Metallkationen enthalten.

A kann ein einfach oder mehrfach geladenes organisches Anion der Formel (1) sein. Die Menge der Anionen A wird durch die Stöchiometrie der positiven und negativen Ladungen im Doppelhydroxid-Salz so bestimmt, dass die Summe aller Ladungen Null ergibt. Es ist jedoch möglich, dass ein Teil, beispielsweise 0,1 bis 99 Mol-%, insbesondere 1 bis 90 Mol-%, der Anionen der Formel (1) durch andere Anionen, wie z.B. anorganische Anionen, wie Halogenid, Hydrogencarbonat, Carbonat, Sulfat, Nitrat, Phosphat, oder Borat oder Acetat, ersetzt ist.

Die erfindungsgemäß verwendeten Doppelhydroxid-Salze können auch Wassermoleküle als Kristallwasser oder eingelagert zwischen einzelnen Schichten enthalten.

- 5 Als einwertige Metallkationen kommen insbesondere Alkalimetallkationen, wie Li^+ , Na^+ oder K^+ , in Betracht.
- Als zweiwertige Metallkationen kommen insbesondere Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} oder Mn^{2+} in Betracht.
- Als dreiwertige Metallkationen kommen insbesondere Al^{3+} , Fe^{3+} , Co^{3+} , Mn^{3+} , Ni^{3+} , Cr^{3+} sowie B^{3+} in Betracht.
- 10

Besonders bevorzugt sind Doppelhydroxid-Salze, die Mg^{2+} und Al^{3+} enthalten, insbesondere im molaren Verhältnis 3,1:1 bis 1:2.

- Als organische Anionen A kommen vorzugsweise solche aus der Gruppe der
- 15 Benzilsäure, Naphthalindisulfonsäuren, z.B. Naphthalin-1,5-disulfonsäure, Naphthalindicarbonsäuren, Hydroxynaphthoesäuren, z.B. 1-Hydroxy-2-naphthoesäure, 2-Hydroxy-1-naphthoesäure, 3-Hydroxy-2-naphthoesäure, Octandicarbonsäure, Decandicarbonsäure (Sebacinsäure), Dodecandicarbonsäure, Tetradecandicarbonsäure, Hexadecandicarbonsäure,
- 20 Octadecandicarbonsäure, Naphthalintetracarbonsäure, Sulfobernsteinsäure-(C_6 - C_{20})-Alkylmonoester, Sulfobernsteinsäure-(C_6 - C_{22})-Fluoralkylmonoester, in Betracht.

- Es ist jedoch auch möglich, dass ein Teil, beispielsweise 0,1 bis 99,9 Mol%,
- 25 bevorzugt 0,2 bis 99,8 Mol%, der organischen Anionen A durch andere organische Anionen A' ersetzt ist, wobei A' der Formel H-R-Y entspricht und sowohl R als auch Y hierbei die gleiche Bedeutung haben wie für Formel (1) beschrieben, wie beispielsweise C_{12} - C_{44} -Fettsäuren, insbesondere Stearinsäure.

- 30 Besonders bevorzugt sind Doppelhydroxid-Salze mit einem molaren Verhältnis Mg:Al von 3,1:1 bis 1:2, und jeweils Sebacinsäure als organischem Anion, sowie die calcinierten Formen davon.

Ausgangsprodukte für Doppelhydroxide im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Hydrotalcite, die meist kommerziell erhältlich sind und ein anorganisches Anion, meist Carbonat, enthalten. Hydrotalcite als solche sowie hydrophobierte Formen sind beispielsweise in der DE-A- 40 10 606 und in der DE-A- 40 34 305

5 beschrieben. Durch geeignete Methoden, wie z.B. Umsetzung in wässriger, organischer, z.B. alkoholischer, oder wässrig-organischer Suspension mit den entsprechenden organischen Anionen, z.B. in Form ihrer Salze, können aus diesen kommerziellen Produkten die erfindungsgemäß verwendeten Doppelhydroxid-Salze hergestellt werden.

10

Die Salze schichtartiger Doppelhydroxide werden zweckmäßigerweise in wässrigem Medium in einem pH-Wert von 3 bis 14 und bei einer Temperatur zwischen 0 und 100°C, vorzugsweise unter Rührung und gegebenenfalls auch unter Druck hergestellt. Gegebenenfalls kann die Herstellung auch unter Autoklav-
15 Bedingungen erfolgen, d.h. unter Drücken zwischen 1,1 und 1000 bar, vorzugsweise zwischen 1,1 und 500 bar, insbesondere zwischen 1,1 und 200 bar, sowie bei Temperaturen zwischen 20 und 200°C, vorzugsweise zwischen 30 und 190°C, insbesondere zwischen 40 und 180°C. Die Herstellung kann auch in organischen Lösungsmitteln, wie beispielsweise Alkoholen oder Ketonen, unter
20 den beschriebenen Bedingungen erfolgen, sowie in Mischungen aus Wasser und einem oder mehreren organischen Lösungsmitteln in beliebigem Verhältnis.

Das oder die eingesetzten organischen Anionen können in equimolaren Mengen eingesetzt werden, jedoch ist auch ein 0,1 bis 99,9 %iger Unterschuss möglich.

Die organischen Anionen können dabei direkt als Salz, z.B. als Natrium- oder
25 Kaliumsalz oder aber als Säure in der protonierten Form eingesetzt werden, wobei im letzteren Fall gegebenenfalls eine pH-Einstellung mittels einer Base wie beispielsweise Natrium- oder Kaliumhydroxid oder -carbonat notwendig ist, um eine bessere Verteilung der Säure im wässrigen Medium zu gewährleisten. Ferner können die organischen Anionen A und A' auch als Säurehalogenide,
30 beispielsweise als Säurechloride, als Säureanhydride, als Säureazide oder Säureester eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere für die Herstellung in organischen Lösungsmitteln.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird das Hydrotalcit calciniert, d.h. auf eine Temperatur von 150 bis 1000°C, gegebenenfalls unter vermindertem oder erhöhtem Druck, erhitzt. Für die Herstellung der erfindungsgemäss beschriebenen Verbindungen kann es auch von Vorteil sein, die eingesetzten schichtartigen

- 5 Doppelhydroxide vor der Umsetzung zu trocknen; beispielsweise durch mehrstündiges Erhitzen bei 150°C.

Ferner können die erfindungsgemäss beschriebenen Verbindungen auch hergestellt werden durch direkte Umsetzung der calcinierten oder uncalcinierten Doppelhydroxide mit den entsprechenden organischen Säuren oder deren Salzen

- 10 unter Erwärmung in einem Mischaggregat, wie beispielsweise einem Knetter, Extruder, Dissolver, einer Perlmühle, einem Henschel-Mischer oder einer Mühle. Ferner ist die Herstellung auch möglich durch die Reaktion von Salzen der Doppelhydroxid-aufbauenden Metallkationen, wie beispielsweise Magnesiumchlorid und Aluminiumchlorid, in wässriger Lösung von Alkalihydroxid
15 mit der Säure oder dem Salz der organischen Anionen A und gegebenenfalls A'.

Magnesium-Aluminium-Hydroxid-Carbonate mit einem Verhältnis von Mg zu Al von 1,9:1 bis 3,1:1, welche mehr als Null und weniger als 10 Gew.-%, z.B. 0,1 bis 9,9 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 9,5 Gew.-%, bezogen auf ihr Gesamtgewicht,

- 20 Anionen der Sebacinsäure enthalten, sind neu und im Sinne der vorliegenden Erfindung auch besonders bevorzugt.

Ebenfalls neu und im Sinne der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugt sind Magnesium-Aluminium-Hydroxid-Carbonate mit einem Verhältnis von Mg zu Al von 1,9:1 bis 3,1:1, die 0,5 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 50 Gew.-%,

- 25 insbesondere

1 bis 45 Gew.-%, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, einer Kombination von Anionen der Sebacinsäure und Anionen einer oder mehrerer C₁₂-C₄₄-Fettsäuren, insbesondere Stearinsäure; oder eine Kombination von Anionen der Sebacinsäure und Anionen eines teil- oder perfluorierten Sulfobernsteinsäure-(C₆-C₂₂)-

- 30 alkylmonoesters; oder von Anionen eines teil- oder perfluorierten Sulfobernsteinsäure-(C₆-C₂₂)alkylmonoesters enthalten.

Von ganz besonderem Interesse sind dabei Verbindungen der Formeln
 $\text{Mg}_6\text{Al}_2(\text{OH})_{16}(\text{CO}_3)_b \text{Z}_a \times n \text{H}_2\text{O}$ oder $\text{Mg}_4\text{Al}_2(\text{OH})_{12}(\text{CO}_3)_b \text{Z}_a \times n \text{H}_2\text{O}$,

wobei b Null bis 1 ist, n Null bis 10 ist, Z eine Kombination von Anionen der Sebacinsäure und Anionen einer oder mehrerer C₁₂-C₄₄-Fettsäuren, insbesondere Stearinsäure, ist und die Zahl a so bemessen ist, dass Z 0,5 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 45 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Verbindung, ausmacht.

Das Verhältnis zwischen Sebacinsäure und Fettsäure bzw. Sulfobernsteinsäuremonoester untereinander kann dabei 1:100 bis 10:1, bevorzugt 1:50 bis 5:1, sein. Im Falle der calcinierten Verbindungen ist n gleich Null bis 2.

- 10 Die Herstellung der vorstehend beschriebenen neuen Verbindungen kann in gleicher Weise erfolgen, wie zuvor beschrieben. Bei der Herstellung der Verbindungen, die eine Anionen-Kombination aus Sebacinsäure und einer oder mehrerer Fettsäuren enthalten, können die Sebacinsäure und die entsprechenden Säuren oder die jeweiligen Salze gleichzeitig oder nacheinander oder in beliebigen
- 15 Teilkombinationen davon umgesetzt werden. Es kann jedoch manchmal vorteilhaft sein, zuerst die Sebacinsäure oder deren Salze umzusetzen, und danach das oder die anderen Anionen zur Reaktionsmischung zuzugeben.

- Die erfindungsgemäß verwendeten Salze schichtartiger Doppelhydroxide können
- 20 genau auf das jeweilige Harz/Toner-System abgestimmt werden. Ein weiterer technischer Vorteil dieser Verbindungen liegt darin, dass sie sich gegenüber den unterschiedlichen Bindemittelsystemen inert verhalten und somit vielfältig einsetzbar sind, wobei von besonderer Bedeutung ist, dass sie nicht in der Polymermatrix gelöst sind, sondern als kleine, feinstverteilte Festkörper vorliegen.
- 25 Ferner zeigen sie hohe und oftmals sehr konstante Ladungssteuereigenschaften sowie sehr gute Thermostabilitäten. Weiterhin sind die erfindungsgemäß eingesetzten Doppelhydroxide rieselfähig und besitzen eine gute Dispergierbarkeit.

- 30 Dispergierung bedeutet die Verteilung eines Stoffes in einem anderen, im Sinne der Erfindung die Verteilung eines Ladungssteuermittels im Tonerbindemittel, Pulverlackbindemittel oder Elektretmaterial.

Es ist bekannt, dass kristalline Stoffe in ihrer gröbsten Form als Agglomerate vorliegen. Um eine homogene Verteilung im Bindemittel zu erreichen, müssen diese durch den Dispergiervorgang in kleinere Aggregate oder idealerweise in Primärteilchen zerteilt werden. Die Ladungssteuermittel-Partikel, die nach der

5 Dispergierung im Bindemittel vorliegen, sollten kleiner als $1\text{ }\mu\text{m}$, vorzugsweise kleiner als $0,5\text{ }\mu\text{m}$, sein, wobei eine enge Teilchengrößen-Verteilung von Vorteil ist.

Für die Teilchengröße, definiert durch den d_{50} -Wert, finden sich stoffabhängig optimale Wirkbereiche. So sind beispielsweise grobe Teilchen (1 mm) zum Teil gar

10 nicht oder nur mit einem erheblichen Zeit- und Energieaufwand dispergierbar, während sehr feine Teilchen im Submicron-Bereich ein erhöhtes sicherheitstechnisches Risiko, wie die Möglichkeit der Staubexplosion, bergen.

Die Teilchengröße und Form wird entweder durch die Synthese und/oder

15 Nachbehandlung eingestellt und modifiziert. Häufig wird die geforderte Eigenschaft erst durch gezielte Nachbehandlung wie Mahlung und/oder Trocknung möglich. Hierzu bieten sich verschiedene Mahltechniken an. Vorteilhaft sind beispielsweise Luftstrahlmühlen, Schneidmühlen, Hammermühlen, Perlmühlen sowie Prallmühlen.

20 Typischerweise handelt es sich bei den in der vorliegenden Erfindung erwähnten Bindemittelsystemen um hydrophobe Materialien. Hohe Wassergehalte des Ladungssteuermittels können entweder einer Benetzung entgegenstehen oder aber eine Dispergierung begünstigen (Flushen). Daher ist der praktikable

25 Feuchtegehalt stoffspezifisch.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind durch folgende chemisch/physikalische Eigenschaften gekennzeichnet:

Der Wassergehalt, nach der Karl-Fischer Methode bestimmt, liegt meist zwischen

30 0,001 und 30 %, bevorzugt zwischen 0,01 und 25 % und besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 15 %, wobei das Wasser adsorbiert und/oder gebunden sein kann, und sich dessen Anteil durch Temperatureinwirkung bis 200°C und Vakuum

bis 10^{-8} Torr oder durch Wasserzugabe oder Lagerung unter definierten Luftfeuchtebedingungen einstellen lässt.

Überraschenderweise zeigen die erfindungsgemäß verwendeten Verbindungen, die ein oder mehrere vorstehend definierte organische Anionen enthalten, nach 48 h Lagerung bei 90 % rel. Luftfeuchte und 35°C in einem Klimaprüfschrank keinen
5 sonderlich erhöhten H₂O-Gehalt (Karl-Fischer Methode), während die analogen Doppelhydroxide mit anorganischen Anionen deutlich höhere H₂O-Gehalte aufweisen, teilweise ein Mehrfaches gegenüber denen vor der Klimalagerung.

10 Die Teilchengröße, mittels lichtmikroskopischer Auswertung oder Laserlichtbeugung bestimmt, und definiert durch den d₅₀-Wert, liegt zwischen 0,01 µm und 1000 µm, bevorzugt zwischen 0,1 und 500 µm und ganz besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 400 µm. Besonders vorteilhaft ist es, wenn durch die Mahlung eine enge Teilchengröße resultiert. Bevorzugt ist ein Bereich Δ (d₉₅-d₅₀)
15 von kleiner als 500 µm, insbesondere kleiner als 400 µm.

Die Leitfähigkeit der 5 %igen wässrigen Dispersion liegt zwischen 0,001 und 2000 mS, vorzugsweise zwischen 0,01 und 100 mS. Die erfindungsgemäßen Verbindungen enthalten überwiegend kristalline, aber auch amorphe Anteile.

Die erfindungsgemäß verwendeten Verbindungen, eingearbeitet in ein
20 Tonerbindemittel, zeigen in einer thermischen Gradientenprüfung (Kofler-Test) eine Temperaturstabilität bis 200°C (keine Verfärbung).

Bei der elektrokinetischen Oberflächenpotentialbestimmung mittels SCD (streaming current detection) zeigen die erfindungsgemäß verwendeten

25 Verbindungen überraschenderweise deutlich niedrigere Oberflächenpotentiale (positives oder negatives Vorzeichen) als die entsprechenden Doppelhydroxide mit anorganischen Anionen. Bei der Titration dieser Verbindungen mit entsprechenden oberflächenaktiven Reagenzien bis zum Nullpunkt des Oberflächenpotentials (SCD-Verfolgung der Titration) ist bei den Verbindungen mit
30 anorganischen Anionen deutlich mehr oberflächenaktives Reagenz nötig als bei den entsprechenden Doppelhydroxiden mit organischen Anionen. Dies weist auf eine relativ hohe Stabilität der Salzbindung zwischen Doppelhydroxid und organischem Anion hin.

Die erfindungsgemäß eingesetzten Salze schichtartiger Doppelhydroxide können auch mit weiteren positiv oder negativ steuernden Ladungssteuermitteln kombiniert werden, um gute anwendungstechnische Aufladbarkeiten zu erzielen, wobei die Gesamt-Konzentration der Ladungssteuermittel zweckmäßig zwischen
5 0,01 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,05 und 20 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 5 Gew.-%, liegt, bezogen auf das Gesamtgewicht des elektrophotographischen Toners, Entwicklers, Pulvers oder Pulverlacks.

Als weitere Ladungssteuermittel kommen beispielsweise in Betracht:

- 10 Triphenylmethane; Ammonium- und Immoniumverbindungen, Iminiumverbindungen; fluorierte Ammonium- und fluorierte Immoniumverbindungen; biskationische Säureamide; polymere Ammoniumverbindungen; Diallylammoniumverbindungen; Arylsulfid-Derivate, Phenolderivate; Phosphoniumverbindungen und fluorierte
- 15 Phosphoniumverbindungen; Calix(n)arene, ringförmig verknüpfte Oligosaccharide (Cyclodextrine) und deren Derivate, insbesondere Borester-Derivate, Interpolyelektrolytkomplexe (IPECs); Polyestersalze; Metallkomplexverbindungen, insbesondere Salicylat-Metall-Komplexe und Salicylat-Nichtmetallkomplexe, Salze ionischer Struktursilikate, Hydroxycarbonsäure-Metall-Komplexe und
- 20 Hydroxycarbonsäure-Nichtmetallkomplexe, Benzimidazolone; Azine, Thiazine oder Oxazine, die im Colour Index als Pigments, Solvent Dyes, Basic Dyes oder Acid Dyes aufgeführt sind.

Besonders bevorzugt sind die nachfolgend genannten Ladungssteuermittel, die
25 einzeln oder in Kombination miteinander mit den erfindungsgemäß verwendeten Doppelhydroxiden kombiniert werden können:

- Triphenylmethane, wie z.B. beschrieben in US-A-5 051 585;
- Ammonium- und Immoniumverbindungen, wie z.B. beschrieben in US-A-5 015 676;
- 30 Fluorierte Ammonium- und fluorierte Immoniumverbindungen, wie z.B. beschrieben in US-A-5 069 994; biskationische Säureamide, wie z.B. beschrieben in WO 91/10172; Diallylammoniumverbindungen, wie z.B. beschrieben in DE-A-4 142 541, DE-A-4 029 652 oder DE-A-4 103 610;

- Arylsulfid-Derivate, wie z.B. beschrieben in DE-A-4 031 705;
Phenolderivate, wie z.B. beschrieben in EP-A-0 258 651;
Phosphoniumverbindungen und fluorierte Phosphoniumverbindungen, wie z.B. beschrieben in US-A-5 021 473 und US-A-5 147 748;
- 5 Calix(n)arene, wie z.B. beschrieben in EP-A-0 385 580;
Benzimidazolone, wie z.B. beschrieben in EP-A-0 347 695;
Ringförmig verknüpfte Oligosaccharide, wie z.B. beschrieben in DE-A-4 418 842;
Polyestersalze, wie z.B. beschrieben in DE-A-4 332 170;
Cyclooligosaccharid-Verbindungen, wie z.B. beschrieben in DE-A-197 11 260;
- 10 Inter-Polyelektrolyt-Komplexe, wie z.B. beschrieben in DE-A-197 32 995,
Salze ionischer Struktursilikate, wie z.B. beschrieben in PCT/EP 00/11217.
Weiterhin geeignet, insbesondere für Flüssigtoner, sind oberflächenaktive,
ionische Verbindungen und sogenannte Metallseifen.
Besonders geeignet sind alkylierte Arylsulfonate, wie Bariumpetronate,
- 15 Calciumpetronate, Bariumdinonylnaphthalensulfonate (basisch und neutral),
Calciumdinonylsulfonat oder Dodecylbenzolsulfonsäure-Na-salz und
Polyisobutylen succinimide (Chevrons Oloa 1200).
Weiterhin geeignet sind Soyalecithin und N-Vinylpyrrolidon-Polymere.
Weiterhin geeignet sind Natriumsalze von phosphatierten Mono- und Diglyceriden
- 20 mit gesättigten und ungesättigten Substituenten, AB- Diblockcopolymere von A:
Polymere von 2-(N;N)di-methylaminoethyl-methacrylat quarternisiert mit Methyl-p-
toluolsulfonat, und B: Poly-2-ethylhexylmethacrylat.
Weiterhin geeignet, insbesondere in Flüssigtonern, sind di- und trivalente
Carboxylate, insbesondere Aluminium-tristearat, Bariumstearat, Chromstearat,
- 25 Magnesiumoktat, Calciumstearat, Eisennaphthalit und Zinknaphthalit.
Weiterhin sind geeignet chelatisierende Ladungssteuermittel (EP 0 636 945 A1),
metallische (ionische) Verbindungen (EP 0 778 501 A1), Phosphat-Metallsalze,
wie in JA 9 (1997)-106107 beschrieben. Weiterhin geeignet sind Azine der
folgenden Color-Index-Nummern: C.I. Solvent Black 5, 5:1, 5:2, 7, 31 und 50; C.I.
- 30 Pigment Black 1, C.I. Basic Red 2 und C.I. Basic Black 1 und 2.

Die erfindungsgemäß verwendeten schichtartigen Doppelhydroxide werden
einzeln oder in Kombination miteinander oder mit weiteren, vorstehend genannten

Ladungssteuermitteln, in einer Konzentration von 0,01 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise von 0,05 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,1 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmischung, in das Bindemittel des jeweiligen Toners, Entwicklers, Lacks, Pulverlacks, Elektretmaterials oder des elektrostatisch zu trennenden Polymers homogen, beispielsweise durch Extrudieren oder Einkneten, Perlmahlen oder mit Ultraturrax (Schnellrührer) eingearbeitet. Dabei können die erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen als getrocknete und gemahlene Pulver, Dispersionen oder Lösungen, Presskuchen, Masterbatches, Präparationen, angeteigte Pasten, als auf geeignete Träger, wie z.B. Kieselgel bzw. mit solchen Trägern vermischt, TiO_2 , Al_2O_3 , Ruß, aus wässriger oder nicht-wässriger Lösung aufgezogene Verbindungen oder in sonstiger Form zugegeben werden. Ebenso können die erfindungsgemäß verwendeten Verbindungen grundsätzlich auch schon bei der Herstellung der jeweiligen Tonerpolymer-Matrix zugegeben werden, d.h. im Verlauf von deren Polymerisation, Polyaddition oder Polykondensation, sowie bei der Herstellung von Polymerisationstonern, beispielsweise während der Suspensions-, Emulsions-polymerisation oder bei der Aggregation der Polymersysteme zu Tonerteilchen.

Die erfindungsgemäßen Ladungssteuermittel können auch in Form feinverteilter wässriger, wässrig-organischer oder organischer Dispersionen eingesetzt werden. Die Teilchengrößen (d_{50} -Werte) liegen zwischen 20 nm und 1 μm , bevorzugt zwischen 50 und 500 nm. Zweckmäßig sind Konzentrationen an Ladungssteuermittel zwischen 0,01 und 50 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,1 und 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion. Die Viskosität einer solchen Dispersion liegt zweckmäßigerweise zwischen 0,5 und 10^6 mPa·s, vorzugsweise zwischen 1 und 5000 mPa·s.

Im Falle wässriger oder wässrig-organischer Dispersionen wird Wasser vorzugsweise in Form von destilliertem oder entsalztem Wasser eingesetzt. Im Fall organischer oder wässrig-organischer Dispersionen werden als organisches Medium ein oder mehrere organische Lösemittel eingesetzt, vorzugsweise aus der Gruppe der ein- oder mehrwertigen Alkohole, deren Ether und Ester, z. B. Alkanole, insbesondere mit 1 bis 4 C-Atomen, wie z.B. Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, Isobutanol; zwei- oder dreiwertige

- Alkohole, insbesondere mit 2 bis 6 C-Atomen, z. B. Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,2,6-Hexantriol, Glycerin, Diethylenglykol, Dipropylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylenglykol, Tripropylenglykol, Polypropylenglykol; niedere Alkylether von mehrwertigen
- 5 Alkoholen, wie z.B. Ethylenglykolmonomethyl- oder ethyl- oder butylether, Triethylenglykolmonomethyl- oder ethylether; Ketone und Ketonalkohole, wie z.B. Aceton, Methylethylketon, Di-ethylketon, Methylisobutylketon, Methylpentylketon, Cyclopentanon, Cyclohexanon, Diacetonalkohol; Amide, wie z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid und N-Methylpyrrolidon.
- 10 Zur Herstellung stabiler Dispersionen können zusätzlich noch übliche ionische oder nichtionische niedermolekulare oder polymere Dispergierhilfsmittel, wie z.B. Sulfate, Sulfonate, Phosphate, Polyphosphate, Carbonate, Carboxylate, Carbonsäuren, Silicate, Hydroxide, Metallseifen, Polymere, wie Acrylate, Fettsäurederivate und Glycosidverbindungen, eingesetzt werden.
- 15 Weiterhin können die Dispersionen Metallkomplexbildner, wie z.B. EDTA oder NTA, enthalten.

- Weiterhin können die Dispersionen noch weitere übliche Zusatzstoffe enthalten, wie beispielsweise Konservierungsmittel, Biocide, Antioxidantien, kationische,
- 20 anionische, amphotere oder nichtionogene oberflächenaktive Substanzen (Tenside und Netzmittel), Entgaser/Entschäumer sowie Mittel zur Regulierung der Viskosität, z.B. Polyvinylalkohol, Cellulosederivate oder wasserlösliche natürliche oder künstliche Harze und Polymere als Filmbildner bzw. Bindemittel zur Erhöhung der Haft- und Abriebfestigkeit. Als pH-Regulatoren kommen organische
- 25 oder anorganische Basen und Säuren zum Einsatz. Bevorzugte organische Basen sind Amine, wie z.B. Ethanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Diethylaminoethanol (DEAE), N,N-Dimethyl-ethanolamin, Diisopropylamin, Aminomethylpropanol oder Dimethylaminomethylpropanol. Bevorzugte anorganische Basen sind Natrium-, Kalium-, Lithiumhydroxid oder Ammoniak.
- 30 Weitere Bestandteile können hydrotrope Verbindungen sein, wie z.B. Formamid, Harnstoff, Tetramethylharnstoff, ϵ -Caprolactam, Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylenglykol, Butylglykol, Methylcellosolve, Glycerin, Zucker, N-Methylpyrrolidon, 1,3-Diethyl-2-

imidazolidinon, Thiodiglykol, Natrium-Benzolsulfonat, Na-Xylolsulfonat, Na-Toluolsulfonat, Na-Cumolsulfonat, Na-Benzooat, Na-Salicylat oder Na-Butylmonoglykolsulfat.

Die Konzentration dieser Dispergierhilfsmittel und/oder üblicher Zusatzstoffe in der Dispersion liegt zweckmäßigerweise zwischen 0,001 und 80 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,01 und 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion.

Um elektrophotographische Bunttoner herzustellen, werden Farbmittel wie organische Buntpigmente, anorganische Pigmente oder Farbstoffe, üblicherweise in Form von Pulvern, Dispersionen, Presskuchen, Lösungen oder Masterbatches zugesetzt.

Die organischen Buntpigmente können aus der Gruppe der Azopigmente oder polycyclischen Pigmente oder Mischkristalle (solid solutions) solcher Pigmente sein.

Bevorzugte Blau- und/oder Grünpigmente sind Kupferphthalocyanine, wie C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6, P. Blue 16 (metallfreies Phthalocyanin), oder Phthalocyanine mit Aluminium, Nickel, Eisen oder Vanadium als Zentralatom, weiterhin Triarylcarboniumpigmente, wie Pigment Blue 1, 2, 9, 10, 14, 16, 56, 60, 61, 62, 68, 80. Pigment Green 1, 4, 7, 17, 36, 50 45; Orange-Pigmente, wie z.B. P.O. 5, 13, 34, 36, 38, 43, 62, 68, 70, 72, 71, 74; Gelbpigmente, wie z.B. P.Y. 12, 13, 14, 17, 74, 83, 93, 97, 111, 120, 122, 139, 151, 154, 155, 174, 175, 176, 180, 174, 185, 194, 213, 214. Rot-Pigmente, wie z.B. P.R. 2, 3, 4, 5, 9, 38, 48, 53, 57, 112, 122, 144, 146, 147, 149, 168, 170, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 185, 186, 188, 189, 202, 207, 208, 209, 210, 214, 219, 238, 253, 254, 255, 256, 257, 266, 269, 270, 272, 279. Violett-Pigmente wie P.V. 1, 19, 23, 32, Ruße wie P. Black 7, 11, 33 oder in ihrer oberflächenmodifizierten Form wie in US 5,554,739 beschrieben, Eisen/Mangan-Oxide; weiterhin Mischkristalle wie beispielsweise aus oben beschriebenen Pigmenten wie C.I. Pigment Violett 19 und C.I. Pigment Red 122, sowie azo-oberflächenmodifizierte Pigmente wie in WO 01/30919 beschrieben.

Die Mischungen können in Form der Pulver, Granulate, durch Mischen von Presskuchen, sprühgetrockneten Presskuchen, Masterbatches sowie durch Dispergieren (Extrusion, Kneten, Walzenstuhlverfahren, Perlmühlen, Ultraturrax, Ultraschall) in Gegenwart eines Trägermaterials in fester oder flüssiger Form

5 (Tinten auf wässriger und nicht-wässriger Basis) sowie durch Flushen in Gegenwart eines Trägermaterials hergestellt werden. Wird das Farbmittel mit hohen Wasser- oder Lösemittelanteilen eingesetzt (> 5 %), so kann das Mischen auch in Gegenwart erhöhter Temperaturen, durch nachträgliches Abkühlen der Mischungs-Masse und durch Vakuum unterstützt ablaufen. Der Flushvorgang
10 kann in Gegenwart oder Abwesenheit von organischen Lösemitteln und von Wachsen ablaufen.

Insbesondere zur Steigerung der Brillanz, aber auch zur Nuancierung des Farbtones bieten sich Mischungen mit organischen Farbstoffen an. Als solche sind
15 bevorzugt zu nennen:

wasserlösliche Farbstoffe, wie z.B. Direct, Reactive und Acid Dyes, sowie lösemittellösliche Farbstoffe, wie z.B. Solvent Dyes, Disperse Dyes und Vat Dyes. Als Beispiele seien genannt: C.I. Reactive Yellow 37, Acid Yellow 23, Reactive Red 23, 180, Acid Red 52, Reactive Blue 19, 21, Acid Blue 9, Direct Blue 199,
20 Solvent Yellow 14, 16, 25, 56, 62, 64, 79, 81, 82, 83, 83:1, 93, 98, 133, 162, 174, Solvent Red 8, 19, 24, 49, 89, 90, 91, 92, 109, 118, 119, 122, 124, 127, 135, 160, 195, 212, 215, Solvent Blue 44, 45, Solvent Orange 41, 60, 63, Disperse Yellow 64, Vat Red 41, Solvent Black 45, 27.

Auch können Farbstoffe und Pigmente mit fluoreszierenden Eigenschaften, wie
25 [®]Luminole (Riedel-de Haen) eingesetzt werden, beispielsweise um fälschungssichere Toner herzustellen.

Weiterhin können die Farbmittel auch in einer speziellen wachsgecoateten Form, wie in der EP-A-1 204 005 beschrieben, in Kombination mit den erfindungsgemäßen Ladungssteuermitteln verwendet werden.

30 Anorganische Pigmente, wie beispielsweise TiO₂ oder BaSO₄, dienen in Mischungen zur Aufhellung. Weiterhin sind Mischungen mit Effekt-Pigmenten, wie beispielsweise Perlglanz-Pigmenten, Fe₂O₃-Pigmenten ([®]Paliochrome) sowie

Pigmenten auf Basis cholesterischer Polymere, die in Abhängigkeit vom Beobachtungswinkel unterschiedliche Farbeindrücke ergeben, geeignet.

- Elektrophotographische Toner und auch Pulverlacke können weiterhin noch
- 5 Wachse enthalten. Der Begriff "Wachs" bezeichnet eine Reihe natürlicher oder künstlich gewonnener Stoffe, die in der Regel folgende Eigenschaften aufweisen: Bei 20°C knetbar, fest bis brüchig hart, grob bis feinkristallin, durchscheinend bis opak, jedoch nicht glasartig; über 40°C ohne Zersetzung schmelzend, schon wenig oberhalb des Schmelzpunktes verhältnismäßig niedrigviskos und nicht
- 10 fadenziehend, stark temperaturabhängige Konsistenz und Löslichkeit, unter leichtem Druck polierbar (vgl. Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, Band 24, 4. Auflage 1983, S. 1-49, Verlag Chemie, Weinheim und Römpps Chemie-Lexikon, Band 6, 8. Auflage 1988, S. 463, Franck'sche Verlagshandlung).
- 15 Als Wachse werden bevorzugt: Naturwachse, wie Pflanzenwachse, z.B. Carnaubawachs, Candellilawachs, und tierische Wachse, z.B. Bienenwachs, modifizierte Naturwachse, wie z.B. Paraffinwachse, Mikrowachse, teilsynthetische Wachse, wie z.B. Montanesterwachse, oder vollsynthetische Wachse, wie Polyolefinwachse, z.B. Polyethylen und Polypropylenwachse,
- 20 Polyethylenglykolwachse, Cycloolefincopolymerwachse, Amidwachse, wie z.B. N,N'-Distearylethylendiamin, Zirconocenwachse sowie chlor- oder fluorhaltige Polyolefinwachse oder Polyethylen-Polytetrafluorethylen-Wachsmischungen.

- Besonders bevorzugt sind Polyolefinwachse, sowie polare Gruppen enthaltende
- 25 Polyolefinwachse, entstanden durch nachträgliche Oxidation des Polyolefinwachses, durch Pfropfreaktion mit Carbonsäure-, Carbonsäureester-, Carbonsäureanhydrid- oder Hydroxygruppen enthaltenden Monomeren oder durch Copolymerisation aus einem Olefin und einem Carbonsäure-, Carbonsäureester-, Carbonsäureamid-, Carbonsäureanhydrid- oder Hydroxygruppen enthaltenden
- 30 Monomer.

Wachse im Sinne der vorliegenden Erfindung können auch höhermolekulare Verbindungen sein, die einen wachsartigen Charakter aufweisen und

vorzugsweise durch Polykondensations-, Polyadditions- oder Polymerisationsverfahren hergestellt wurden, z.B. thermoplastische Polyester-, Epoxid-, Styrol-Acrylat-Copolymer-, Styrol-Butadien-Copolymer-, Cycloolefincopolymer-Harze, wie z.B. ®Topas. Um eine ausreichende Löslichkeit bei erhöhter Temperatur in organischen Lösungsmitteln zu besitzen, besitzen solche Polymere meist ein Zahlenmittel des Molekulargewichts (\overline{M}_n) von 500 bis zu 20000. Bevorzugt sind Wachse mit einem Zahlenmittel des Molekulargewichts (\overline{M}_n) von 800 bis zu 10000, besonders bevorzugt mit einem Zahlenmittel des Molekulargewichts (\overline{M}_n) von 1000 bis zu 5000.

Der Tropfpunkt der erfindungsgemäß eingesetzten Wachse oder die Erweichungstemperatur der genannten wachsartigen Polymere liegt vorzugsweise im Bereich von 20 bis 180°C, besonders bevorzugt im Bereich von 30 bis 140°C.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch ein elektrophotographischer Toner, Pulver oder Pulverlack, enthaltend 30 bis 99,99 Gew.-%, vorzugsweise 40 bis 99,5 Gew.-%, eines üblichen Bindemittels, beispielsweise ein Styrol-, Styrolacrylat, Styrolbutadien-, Acrylat-, Urethan-, Acryl-, Polyester- oder Epoxidharz oder eine Kombination der letzten beiden, 0,01 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-%, mindestens eines Salzes schichtartiger Doppelhydroxide, wie vorstehend beschrieben, und gegebenenfalls 0,001 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 20 Gew.-%, eines Farbmittels, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des elektrophotographischen Toners, Pulvers oder Pulverlacks.

Ferner können die erfindungsgemäß beschriebenen Verbindungen auf „Free-Flow Agents“ als zusätzliches Ladungssteuerelement in suspendierter Form oder in trockener Abmischung aufgebracht werden. Die erfindungsgemäß beschriebenen Verbindungen können auch für ein „Carrier-Coating“ eingesetzt werden.

In den nachfolgenden Beispielen bedeuten Teile Gewichtsteile und Prozent Gewichtsprozent.

Herstellungsbeispiel 1

10 g Mg-Al-Hydroxid-carbonat (stöchiometrisches Mg:Al-Verhältnis = 2:1) (Syntal HSA 696, Fa. Südchemie, Deutschland) werden in 100 ml deionisiertem Wasser 1 Stunde bei 60 bis 80°C mittels Rühren dispergiert. Dann wird eine Lösung aus 5 1,5 g Sebacinsäure in 100 ml deionisiertem Wasser unter Zugabe von Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 8 hergestellt und zur Mg-Al-Hydroxid-carbonat-Suspension zugegeben. Die Mischung wird bei 70°C 6 Stunden gerührt, die Suspension abfiltriert, mehrmals mit deionisiertem Wasser nachgewaschen und anschließend bei 60 - 80°C im Vakuum getrocknet.

10

Charakterisierung:

weißes Pulver

DSC: keine Zersetzung bis 400°C

pH: 8,9

15 Leitfähigkeit: 250 μ S/cm

Restfeuchte: 5,6 %

tan δ (1 kHz): 0,5 Ω cm: 2×10^8

20 Löslichkeiten: < 1 g/l (20°C) in Wasser, Ethanol, Aceton, Dimethylsulfoxid, n-Hexan

Teilchengrößenverteilung: $d_{50} = 15 \mu\text{m}$, $d_{95} = 39 \mu\text{m}$ (Laserlichtbeugung)

Herstellungsbeispiel 2

25 10 g calciniertes Mg-Al-Hydroxid-carbonat (stöchiometrisches Mg:Al-Verhältnis = 2:1) (Syntal HSAC 701, Fa. Südchemie) werden in 100 ml deionisiertem Wasser 1 Stunde bei 60°C mittels Rühren dispergiert. Dann wird eine Lösung aus 1,5 g 2-Hydroxy-1-naphthoesäure-Natriumsalz in 100 ml deionisiertem Wasser zur Mg-Al-Hydroxid-carbonat-Suspension zugegeben und die Mischung bei 80°C 30 30 Stunden gerührt. Danach wird die Suspension abfiltriert, mehrmals mit deionisiertem Wasser nachgewaschen und anschließend bei 70°C im Vakuum getrocknet.

In analoger Weise werden die in nachstehender Tabelle aufgeführten Verbindungen hergestellt: Herstellungsbeispiele 3 bis 9:

Bsp. Nr.	Doppelhydroxid	Anion A
3	Syntal HSAC 701 (calcin.)	Benzilsäure
4	Syntal HSAC 701 (calcin.)	Naphthalin-1,5-disulfonsäure
5	Syntal HSAC 701 (calcin.)	1-Hydroxy-2-naphthoesäure
6	Syntal HSAC 701 (calcin.)	2-Hydroxy-1-naphthoesäure
7	Syntal HSAC 701 (calcin.)	Sebacinsäure
8	Syntal HSA 696	Sebacinsäure
9	Syntal HSA 696	Naphthalin-1,5-disulfonsäure

5 Herstellungsbeispiel 10:

10 g Mg-Al-Hydroxid-carbonat der Formel $\text{Mg}_4\text{Al}_2(\text{OH})_{12}\text{CO}_3$ aq. (Pural MG 61 HT, Fa. Sasol, Deutschland) werden in 100 ml deionisiertem Wasser 15 Minuten bei Raumtemperatur mittels Rühren dispergiert. Dann wird eine Lösung aus 1,0 g Sebacinsäure in 100 ml deionisiertem Wasser unter Zugabe von

- 10 Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 9 hergestellt und zur Mg-Al-Hydroxid-carbonat-Suspension zugegeben. Die Mischung wird bei 80°C 6 Stunden gerührt, die Suspension abfiltriert, mehrmals mit deionisiertem Wasser nachgewaschen und anschließend bei 70°C im Vakuum getrocknet.

15 Charakterisierung Herstellungsbeispiel 10:

Aussehen: weißes Pulver

DSC: keine Zersetzung bis 400°C

pH: 7,2

Leitfähigkeit: 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$

20 Restfeuchte: 1,4 %

$\tan \delta$ (1 kHz): 4,6

Ω cm: 2×10^7

Kristallinität: sehr hoch, zahlreiche Peaks zwischen 2 Theta 2 und 50°
(Hauptpeaks: 11,7°; 23,5°; 34,6°; 35,6°; 38,8°; 46,0°; 46,9°);

- BET 12 m²/g
- Teilchengrößenverteilung: d₅₀ = 14 µm, d₉₅ = 37 µm (Laserlichtbeugung)
- Löslichkeiten: < 1 g/l (20°C) in Wasser, Ethanol, Aceton, Dimethylsulfoxid, n-Hexan
- 5 C-Gehalt (Elementaranalyse): 2,66% (entspricht 4,4Gew.% Sebacinsäure)

In analoger Weise werden die in nachstehender Tabelle aufgeführten Verbindungen hergestellt: Herstellungsbeispiele 11 und 12:

11	Pural MG 30, Fa. Sasol (Mg:Al = 1:2)	Sebacinsäure
12	Pural MG 50, Fa. Sasol (Mg:Al = 5:4)	Sebacinsäure

10

Herstellungsbeispiel 13:

- 10 g Mg-Al-Hydroxid-carbonat der Formel Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃ aq. (Pural MG 70, Fa. Sasol, Deutschland) werden in 100 ml deionisiertem Wasser 15 Minuten bei 60°C mittels Rühren dispergiert. Dann wird eine Lösung aus 1,25 g Sebacinsäure in
- 15 100 ml deionisiertem Wasser unter Zugabe von Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 8-9 hergestellt und zur Mg-Al-Hydroxid-carbonat-Suspension zugegeben. Die Mischung wird bei 60°C 4 Stunden gerührt, die Suspension abfiltriert, mehrmals mit deionisiertem Wasser nachgewaschen und anschließend bei 60°C im Vakuum getrocknet.

20

Charakterisierung Herstellungsbeispiel 13:

- Aussehen: elfenbeinfarbenes Pulver
- DSC: keine Zersetzung bis 400°C
- pH: 7,5
- 25 Leitfähigkeit: 125 µS/cm
- Restfeuchte: 3,4 %
- tan δ (1 kHz): 0,93
- Ω cm: 6 x 10⁷
- Kristallinität: sehr hoch, zahlreiche Peaks zwischen 2 Theta 2 und 50°
- 30 (Hauptpeaks: 11,4°; 22,9°; 34,4°; 38,4°; 45,2°; 46,3°);
- BET 19,8 m²/g

Teilchengrößenverteilung: $d_{50} = 18 \mu\text{m}$, $d_{95} = 42 \mu\text{m}$ (Laserlichtbeugung)

Löslichkeiten: $< 1 \text{ g/l}$ (20°C) in Wasser, Ethanol, Aceton,
Dimethylsulfoxid, n-Hexan

C-Gehalt (Elementaranalyse): 2,7% (entspricht 4,5% Sebacinsäure)

5

Herstellungsbeispiel 13a:

es wird wie in Herstellungsbeispiel 13 verfahren, wobei anstelle von Sebacinsäure 1,5g getrocknetes Fluowet SB liq. (Handelsprodukt der Fa. Clariant GmbH, Deutschland, getrocknet i. Vak. bei $80^\circ\text{C}/24\text{h}$; entspricht ($\text{C}_6\text{-C}_{22}$)-Fluoralkyl-sulfobernsteinsäuremonoester-di-Natriumsalz) eingesetzt werden.

10

Ausbeute: 11,3g eines weissen Pulvers.

Herstellungsbeispiel 14:

10 g Mg-Al-Hydroxid-carbonat der Formel $\text{Mg}_4\text{Al}_2(\text{OH})_{12}\text{CO}_3 \cdot \text{aq.}$ (Pural MG 61 HT, Fa. Sasol, Deutschland) werden in 100 ml deionisiertem Wasser 15 Minuten bei 60°C mittels Rühren dispergiert. Dann wird eine Lösung aus 1,5 g Sebacinsäure in 50 ml deionisiertem Wasser unter Zugabe von Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 9 hergestellt und zur Mg-Al-Hydroxid-carbonat-Suspension zugegeben.

15

Anschliessend wird eine Lösung aus 2 g Stearinsäure in einer Mischung aus 50 ml deionisiertem Wasser und 50ml Isopropanol unter Zugabe von Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 12 und Erwärmen auf 70°C hergestellt und zum

20

Reaktionsgemisch zugegeben. Die Gesamtmischung wird bei 80°C 6 Stunden gerührt, wobei der pH-Wert stets auf ca. 9 gehalten wird, dann die Suspension abfiltriert, mehrmals mit deionisiertem Wasser nachgewaschen und anschließend

25

bei 70°C im Vakuum getrocknet.

Charakterisierung Herstellungsbeispiel 14:

Aussehen: weisses Pulver

DSC: keine Zersetzung bis 400°C

30

pH: 8,6

Leitfähigkeit: $275 \mu\text{S/cm}$

Restfeuchte: 1,1 %

$\tan \delta$ (1 kHz): 0,19

Ω cm: $6,0 \times 10^{10}$

DE-Zahl (1 kHz): 7,4

Kristallinität: sehr hoch, zahlreiche Peaks zwischen 2 Theta 2 und 50°
(Hauptpeaks: 3,4°; 5,1°; 5,8°; 11,7°; 23,5°; 34,6°; 35,6°; 38,9°; 39,4°; 46,0°);

5 BET 12,8 m²/g

Teilchengrößenverteilung: $d_{50} = 13 \mu\text{m}$, $d_{95} = 31 \mu\text{m}$ (Laserlichtbeugung)

C-Gehalt (Elementaranalyse): 11,88%

Herstellungsbeispiel 15:

10 10 g Mg-Al-Hydroxid-carbonat der Formel $\text{Mg}_6\text{Al}_2(\text{OH})_{16}\text{CO}_3 \cdot \text{aq}$. (Pural MG 70, Fa. Sasol, Deutschland) werden in 100 ml deionisiertem Wasser 15 Minuten bei 70°C mittels Rühren dispergiert. Dann wird eine Lösung aus 1,5 g Sebacinsäure in 50 ml deionisiertem Wasser unter Zugabe von Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 9 hergestellt und zur Mg-Al-Hydroxid-carbonat-Suspension zugegeben.

15 Anschliessend wird eine Lösung aus 2 g Stearinsäure in einer Mischung aus 50 ml deionisiertem Wasser und 50ml Isopropanol unter Zugabe von Natriumhydroxid bis zu einem pH von ca. 12 und Erwärmen auf 70°C hergestellt und zum Reaktionsgemisch zugegeben. Die Gesamtmischung wird bei 80°C 5 Stunden gerührt, die Suspension abfiltriert, mehrmals mit deionisiertem Wasser

20 nachgewaschen und anschließend bei 60°C im Vakuum getrocknet.

Charakterisierung Herstellungsbeispiel 15:

Aussehen: weisses Pulver

DSC: keine Zersetzung bis 400°C

25 pH: 8,3

Leitfähigkeit: 325 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Restfeuchte: 1,3 %

$\tan \delta$ (1 kHz): 0,26

Ω cm: $1,0 \times 10^{10}$

30 DE-Zahl (1 kHz): 18

Kristallinität: sehr hoch, zahlreiche Peaks zwischen 2 Theta 2 und 50°
(Hauptpeaks: 3,4°; 5,1°; 8,5°; 11,4°; 21,9°; 22,9°; 34,4°; 38,2°; 39,0°; 45,2°);

BET 20,6 m²/g

Teilchengrößenverteilung: $d_{50} = 15 \mu\text{m}$, $d_{95} = 39 \mu\text{m}$ (Laserlichtbeugung)

C-Gehalt (Elementaranalyse): 13,74%

Anwendungsbeispiele

5

Anwendungsbeispiel 1a

1 Teil der Verbindung aus Herstellungsbeispiel 1 wird mittels eines Kneters innerhalb von 30 Minuten in 99 Teile eines Tonerbindemittels (Styrol-Acrylat-Copolymer 60:40 [®]Almacryl B-1501) homogen eingearbeitet. Anschließend wird auf einer Labor-Universalmühle gemahlen und dann auf einem Zentrifugalsichter klassifiziert. Die gewünschte Teilchenfraktion (4 bis $25 \mu\text{m}$) wird mit einem Carrier aktiviert, der aus mit Styrol-Methacrylat-Copolymer (90:10) beschichteten Magnetit-Teilchen der Größe 50 bis $200 \mu\text{m}$ besteht.

15 Anwendungsbeispiel 1b

Es wird wie in Anwendungsbeispiel 1a verfahren, wobei, anstelle des Styrol-Acrylat-Copolymers ein Polyesterharz auf Bisphenol-A-Basis ([®]Fine Tone 382-ES) und als Carrier mit Silikon beschichtete Ferrit-Teilchen der Größe 50 bis $200 \mu\text{m}$ verwendet werden.

20

Die Messung erfolgt an einem üblichen q/m-Messstand. Durch Verwendung eines Siebes mit einer Maschenweite von $45 \mu\text{m}$ wird sichergestellt, dass bei den Tonerausblasungen kein Carrier mitgerissen wird. Die Messungen erfolgen bei ca. 50 %iger relativer Luftfeuchte. In Abhängigkeit von der Aktivierdauer werden die in der nachstehenden Tabelle angegebenen q/m-Werte [$\mu\text{C/g}$] gemessen:

25

Aktivierdauer	Anwendungsbeispiel	
	1a	1b
	Aufladung q/m [$\mu\text{C/g}$]	
5 Min.	-10	-23
10 Min.	-10	-23
30 Min.	-11	-24
2 Std.	-12	-27

Anwendungsbeispiele 2 bis 15:

Es wird wie in Anwendungsbeispiel 1b verfahren, wobei anstelle der Verbindung aus Herstellungsbeispiel 1 die Verbindungen der übrigen Herstellungsbeispiele eingesetzt werden.

- 5 Die in den Anwendungsbeispielen eingesetzten Verbindungen entsprechen den Herstellungsbeispielen gleicher Nummer.

Bsp. Nr.	q/m [μ C/g]			
	5 Min.	10 Min.	30 Min.	2 Std.
2	- 21	- 25	- 30	- 31
3	- 16	- 21	- 24	- 25
4	- 24	- 27	- 28	- 30
5	- 15	- 22	- 24	- 25
6	- 21	- 25	- 30	- 31
7	- 21	- 25	- 28	- 29
8	- 23	- 24	- 28	- 30
9	- 17	- 26	- 30	- 32
10	- 26	- 35	- 42	- 48
11	- 18	- 20	- 23	- 25
12	- 26	- 24	- 25	- 29
13	-28	-30	-36	-40
13a	-30	-34	-37	-40
14	-27	-30	-37	-43
15	-24	-28	-32	-38

- 10 Anwendungsbeispiele 16 bis 25

Es wird wie in den Anwendungsbeispielen 8 bis 13 verfahren, wobei anstelle von 1 Teil jeweils 0,5 oder 2 Teile der jeweiligen Verbindungen aus den Herstellungsbeispielen 8 bis 13 eingesetzt werden.

Bsp. Nr.	Herstell Bsp. Nr.	Teile	q/m [$\mu\text{C/g}$]			
			5 Min.	10 Min.	30 Min.	120 Min.
16	8	2	- 26	- 26	- 29	- 31
17	9	2	- 19	- 27	- 32	- 35
18	10	0,5	- 19	- 22	- 27	- 29
19	10	2	- 28	- 37	- 45	- 50
20	11	0,5	- 12	- 19	- 21	- 21
21	11	2	- 31	- 31	- 34	- 34
22	12	0,5	- 15	- 18	- 20	- 22
23	12	2	- 26	- 25	- 30	- 34
24	13	0,5	- 17	- 20	- 25	- 30
25	13	2	- 37	- 36	- 39	- 43

Anwendungsbeispiele 26 bis 31:

- 5 Es wird wie in den Anwendungsbeispielen 10 und 13 verfahren, wobei zusätzlich noch 5 Teile eines organischen Pigments (Ruß [®]Mogul L, Cabot; [®]Toner Magenta EO2, Clariant (C.I. Pigment Red 122); [®]Toner Yellow HG, Clariant (C.I. Pigment Yellow 180)) eingearbeitet werden.

Bsp. Nr.	Teile	Herstell Bsp.	organisches Pigment	q/m [$\mu\text{C/g}$]			
				5 Min.	10 Min.	30 Min.	120 Min.
26	1	10	Toner Magenta EO2	- 17	- 21	- 23	- 23
27	1	10	Toner Yellow HG	- 20	- 23	- 26	- 28
28	1	10	Ruß	-17	-20	-21	-20
29	1	13	Toner Magenta EO 2	- 17	- 20	- 22	- 22
30	1	13	Toner Yellow HG	- 18	- 21	- 22	- 23
31	1	13	Ruß	-19	-22	-21	-22

Anwendungsbeispiele 32 bis 34:

Es wird wie in Anwendungsbeispiel 10 und 13 verfahren, wobei zusätzlich noch 2 bzw. 3 Teile eines Farbmittels mit elektrostatisch positivem Eigeneffekt (C.I. Solvent Blue 125, siehe Vergleichsbeispiel A) eingearbeitet werden.

5

Bsp. Nr.	Herstell. Bsp.	Teile Farbmittel	q/m [$\mu\text{C/g}$]			
			5 Min.	10 Min.	30 Min.	120 Min.
32	10	2	-8	-5	-2	0
33	10	3	-6	-3	-1	+1
34	13	2	-9	-7	-5	-2

Vergleichsbeispiel A:

Es wird wie in Anwendungsbeispiel 32 verfahren, wobei 2 Teile C.I. Solvent Blue
10 125, aber kein erfindungsgemäßes Ladungssteuermittel eingearbeitet wird.

Aktivierdauer	Aufladung q/m [$\mu\text{C/g}$]
5 Min	- 5
10 Min	± 0
30 Min	+ 5
120 Min	+ 6

Der ausgeprägte positive triboelektrische Eigeneffekt des blauen Farbmittels ist deutlich erkennbar.

15

Anwendungsbeispiel 35

1 Teil der Verbindung aus dem Herstellungsbeispiel 10 wurde in 99 Teile eines Pulverlackbindemittels ([®]Crylcoat 430) homogen eingearbeitet, wie bei den oben erwähnten Anwendungsbeispielen beschrieben. Die Triboversprühung der
20 Pulver(lacke) wurde mit einem Sprühgerät [®]TriboStar der Firma Intec (Dortmund), mit einem Normsprührohr und einer Sterninnenstange bei maximalem Pulverdurchsatz mit einem Sprühdruk von 3 und 5 bar durchgeführt. Die aus der

elektrostatischen Ladung von Pulverlack oder Pulver sich ergebende Stromstärke wurde in μA angezeigt. Die Abscheidequote wurde anschließend in % durch eine Differenzwiegung aus versprühtem und abgeschiedenem Pulverlack bestimmt.

Druck [bar]	Strom [μA]	Abscheidequote [%]
3	4,2	43
5	5,6	49

Patentansprüche:

1. Verwendung von schichtartigen Doppelhydroxid-Salzen als Ladungssteuermittel in elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, in
 5 Pulverlacken, Elektretmaterialien und in elektrostatischen Trennvorgängen von aufladbaren Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass das Doppelhydroxid-Salz einwertige und/oder zweiwertige sowie dreiwertige Metallkationen, sowie ein oder mehrere organische Anionen A der Formel (1) enthält



worin

X Hydroxy, Carboxy, Sulfato oder Sulfo;

Y Carboxy, Sulfato oder Sulfo, und

15 R ein aliphatischer, cycloaliphatischer, heterocycloaliphatischer, olefinischer, cycloolefinischer, heterocycloolefinischer, aromatischer, heteroaromatischer, araliphatischer oder heteroaraliphatischer Rest mit insgesamt mindestens 8 C-Atomen bedeutet, der durch ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe Hydroxy, Amino, Halogen, C₁-C₂₂-Alkyl, C₁-
 20 C₂₂-Alkoxy, -C₁-C₂₂-Alkylen-(CO)-O-(CH₂CH₂O)₀₋₅₀-Alkyl, -C₁-C₂₂-Alkylen-(CO)-O-(CH₂CH₂O)₀₋₅₀-Halogenalkyl, Carboxy, Sulfo, Nitro oder Cyano substituiert sein kann .

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl
 25 der Hydroxygruppen des Doppelhydroxid-Salzes das 1,8 bis 2,2-fache der Summe aller Metallkationen beträgt.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als einwertige Metallkationen solche aus der Gruppe Li⁺, Na⁺ und K⁺, als zweiwertige
 30 Metallkationen solche aus der Gruppe Mg²⁺, Ca²⁺, Zn²⁺, Co²⁺, Ni²⁺, Fe²⁺, Cu²⁺ und Mn²⁺, und als dreiwertige Metallkationen solche aus der Gruppe Al³⁺, Fe³⁺, Co³⁺, Mn³⁺, Ni³⁺, Cr³⁺ sowie B³⁺ enthalten sind.

4. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Doppelhydroxid-Salze Mg^{2+} und Al^{3+} enthalten.
5. Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das molare Verhältnis $Mg^{2+} : Al^{3+}$ 3,1:1 bis 1:2 beträgt.
6. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das organische Anionen A ein Anion aus der Gruppe Benzilsäure, der Naphthalindisulfonsäuren, der Naphthalindicarbonsäuren, der Hydroxynaphthoesäuren, Octandicarbonsäure, Decandicarbonsäure, Dodecandicarbonsäure, Tetradecandicarbonsäure, Hexadecandicarbonsäure, Octadecandicarbonsäure, Naphthalintetracarbonsäure, Sulfobernsteinsäure-(C_6-C_{20})-Alkylmonoester und Sulfobernsteinsäure-(C_6-C_{22})-Fluoralkylmonoester ist.
7. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der organischen Anionen A durch andere organische Anionen A' ersetzt ist, wobei A' der Formel H-R-Y entspricht und sowohl R als auch Y die in Formel (1) beschriebene Bedeutung haben.
8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass A' ein Anion einer C_{12} - C_{44} -Fettsäure, insbesondere Stearinsäure, ist.
9. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Doppelhydroxid-Salz ein calciniertes Hydrotalcit ist.
10. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7 in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Ladungssteuermitteln aus der Gruppe der Triphenylmethane; Ammonium- und Immoniumverbindungen, Iminiumverbindungen; fluorierten Ammonium- und fluorierten Immoniumverbindungen; biskationischen Säureamide; polymeren Ammoniumverbindungen; Diallylammoniumverbindungen; Arylsulfid-Derivate, Phenolderivate; Phosphoniumverbindungen und fluorierten Phosphoniumverbindungen; Calix(n)arene, ringförmig verknüpften

Oligosaccharide (Cyclodextrine), Interpolyelektrolytkomplexe (IPECs); Polyesterse; Metallkomplexverbindungen, Salze ionischer Struktursilikate, Hydroxycarbonsäure-Metall-Komplexe und Hydroxycarbonsäure-Nichtmetallkomplexe, Benzimidazolone; Azine, Thiazine oder Oxazine, die im
 5 Colour Index als Pigments, Solvent Dyes, Basic Dyes oder Acid Dyes aufgeführt sind.


11. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 in einer Konzentration von 0,01 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des
 10 Toners, Entwicklers, Lacks, Pulverlacks, Elektretmaterials oder der elektrostatisch zu trennenden Materialien.

12. Elektrophotographischer Toner, Pulver oder Pulverlack, enthaltend 30 bis 99,99 Gew.-% eines Bindemittels, 0,01 bis 50 Gew.-% mindestens eines
 15 schichtartigen Doppelhydroxid-Salzes gemäß Ansprüchen 1 bis 9, und gegebenenfalls 0,001 bis 50 Gew.-% eines Farbmittels, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des elektrophotographischen Toners, Pulvers oder Pulverlacks.

13. Magnesium-Aluminium-Hydroxid-Carbonat mit einem Verhältnis von Mg zu
 20 Al von 1,9:1 bis 3,1:1, welches Anionen in folgenden Mengenverhältnissen, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Mg-Al-Hydroxidcarbonats, enthält:
 mehr als Null und weniger als 10 Gew.-% Sebacinsäure, oder 0,5 bis 70 Gew.-% einer Kombination aus Sebacinsäure und einer C₁₂-C₄₄-Fettsäure oder eines teil- oder perfluorierten Sulfobernsteinsäure(C₆-C₂₂)alkylmonoesters, oder 0,5 bis
 25 70 Gew.-% eines teil- oder perfluorierten Sulfobernsteinsäure-(C₆-C₂₂)-alkylmonoesters.

14. Magnesium-Aluminium-Hydroxid-Carbonat nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch eine der Formeln

30



wobei b Null bis 1 ist, n Null bis 10 ist, Z eine Kombination von Anionen der Sebacinsäure und Anionen einer oder mehrerer C₁₂-C₄₄-Fettsäuren, insbesondere Stearinsäure, ist und die Zahl a so bemessen ist, dass Z 0,5 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 45 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Verbindung, ausmacht.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G03G9/097 C09C1/40 C09D5/03 C08K5/098 H01G7/02 C01G31/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G03G C09C C08K C09D H01G C01G		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 728 366 A (HORN JR WILLIAM E ET AL) 17 March 1998 (1998-03-17) abstract column 4, line 16 - line 65 column 6, line 57 - column 7, line 18 ---	13, 14
X	US 5 728 364 A (HORN JR WILLIAM E ET AL) 17 March 1998 (1998-03-17) column 4, line 29 - line 58 column 7, line 5 - line 10; claim 10 ---	13, 14
X	WO 99 35185 A (TNO ; FISCHER HARTMUT RUDOLF (NL); GIELGENS LEON HUBERTUS (NL)) 15 July 1999 (1999-07-15) page 6, line 14 - page 7, line 19 page 10; example 1 page 8, line 11 - line 18 claims 1,3-5,8 ---	13, 14
A	--- -/--	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>* Special categories of cited documents:</p> <p>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>*E* earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>*G* document member of the same patent family</p> </div> </div>		
Date of the actual completion of the international search <div style="text-align: center; font-weight: bold;">15 October 2003</div>		Date of mailing of the international search report <div style="text-align: center; font-weight: bold;">28/10/2003</div>
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Vogt, C</div>

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 244 764 A (UNO MIKIO ET AL) 14 September 1993 (1993-09-14) column 2, line 35 - line 51 column 6, line 47 - line 50 ---	1-12
A	EP 0 957 407 A (CANON KK) 17 November 1999 (1999-11-17) abstract page 29; table 2 ----	1-12
A	US 5 288 581 A (ZIOLO RONALD F) 22 February 1994 (1994-02-22) abstract; claims 1,2 -----	1-12

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5728366	A	17-03-1998	US 5514361 A	07-05-1996
			AT 186281 T	15-11-1999
			AU 704214 B2	15-04-1999
			AU 1559395 A	07-03-1996
			BR 9508872 A	06-01-1998
			CA 2197664 A1	22-02-1996
			DE 69513182 D1	09-12-1999
			DE 69513182 T2	25-05-2000
			EP 0776317 A1	04-06-1997
			ES 2140657 T3	01-03-2000
			HU 77873 A2	28-09-1998
			IL 114953 A	01-06-2000
			JP 10503465 T	31-03-1998
			JP 3112684 B2	27-11-2000
			SK 21197 A3	10-12-1997
			WO 9605140 A1	22-02-1996
			US 5578286 A	26-11-1996
			US 5728363 A	17-03-1998
			US 5776424 A	07-07-1998
			US 5728364 A	17-03-1998
			US 5728365 A	17-03-1998
			US 5730951 A	24-03-1998
			AT 190589 T	15-04-2000
			AU 708168 B2	29-07-1999
			AU 1559495 A	29-11-1995
			BR 9507557 A	05-08-1997
			CA 2189020 A1	09-11-1995
			CZ 9603162 A3	16-04-1997
			DE 69515658 D1	20-04-2000
			DE 69515658 T2	31-08-2000
			EP 0759888 A1	05-03-1997
			ES 2143615 T3	16-05-2000
			HU 75979 A2	28-05-1997
			JP 9512519 T	16-12-1997
			RU 2155710 C2	10-09-2000
			SK 139596 A3	06-08-1997
			WO 9529874 A1	09-11-1995
US 5728364	A	17-03-1998	US 5514361 A	07-05-1996
			AT 186281 T	15-11-1999
			AU 704214 B2	15-04-1999
			AU 1559395 A	07-03-1996
			BR 9508872 A	06-01-1998
			CA 2197664 A1	22-02-1996
			DE 69513182 D1	09-12-1999
			DE 69513182 T2	25-05-2000
			EP 0776317 A1	04-06-1997
			ES 2140657 T3	01-03-2000
			HU 77873 A2	28-09-1998
			IL 114953 A	01-06-2000
			JP 10503465 T	31-03-1998
			JP 3112684 B2	27-11-2000
			SK 21197 A3	10-12-1997
			WO 9605140 A1	22-02-1996
			US 5578286 A	26-11-1996
			US 5728363 A	17-03-1998
			US 5776424 A	07-07-1998
			US 5728365 A	17-03-1998

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5728364	A		US 5728366 A	17-03-1998
			US 5730951 A	24-03-1998
			AT 190589 T	15-04-2000
			AU 708168 B2	29-07-1999
			AU 1559495 A	29-11-1995
			BR 9507557 A	05-08-1997
			CA 2189020 A1	09-11-1995
			CZ 9603162 A3	16-04-1997
			DE 69515658 D1	20-04-2000
			DE 69515658 T2	31-08-2000
			EP 0759888 A1	05-03-1997
			ES 2143615 T3	16-05-2000
			HU 75979 A2	28-05-1997
			JP 9512519 T	16-12-1997
			RU 2155710 C2	10-09-2000
			SK 139596 A3	06-08-1997
			WO 9529874 A1	09-11-1995
<hr/>				
WO 9935185	A	15-07-1999	NL 1008003 C2	12-07-1999
			AT 223940 T	15-09-2002
			AU 747957 B2	30-05-2002
			AU 1891999 A	26-07-1999
			AU 744006 B2	14-02-2002
			AU 1892099 A	26-07-1999
			BR 9906822 A	17-10-2000
			BR 9906830 A	17-10-2000
			CA 2317641 A1	15-07-1999
			CA 2317643 A1	15-07-1999
			DE 69902873 D1	17-10-2002
			DE 69902873 T2	28-05-2003
			DK 1045877 T3	20-01-2003
			EP 1045876 A1	25-10-2000
			EP 1045877 A1	25-10-2000
			ES 2184403 T3	01-04-2003
			JP 2002500253 T	08-01-2002
			JP 2002500254 T	08-01-2002
			WO 9935185 A1	15-07-1999
			WO 9935186 A1	15-07-1999
			PT 1045877 T	31-01-2003
			US 6365661 B1	02-04-2002
			US 6372837 B1	16-04-2002
<hr/>				
US 5244764	A	14-09-1993	JP 3185352 B2	09-07-2001
			JP 6138697 A	20-05-1994
<hr/>				
EP 0957407	A	17-11-1999	EP 0957407 A2	17-11-1999
			JP 2000035692 A	02-02-2000
			US 6214509 B1	10-04-2001
<hr/>				
US 5288581	A	22-02-1994	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G03G9/097 C09C1/40 C09D5/03 C08K5/098 H01G7/02
C01G31/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G03G C09C C08K C09D H01G C01G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 728 366 A (HORN JR WILLIAM E ET AL) 17. März 1998 (1998-03-17) Zusammenfassung Spalte 4, Zeile 16 - Zeile 65 Spalte 6, Zeile 57 - Spalte 7, Zeile 18 ---	13,14
X	US 5 728 364 A (HORN JR WILLIAM E ET AL) 17. März 1998 (1998-03-17) Spalte 4, Zeile 29 - Zeile 58 Spalte 7, Zeile 5 - Zeile 10; Anspruch 10 ---	13,14
X	WO 99 35185 A (TNO ; FISCHER HARTMUT RUDOLF (NL); GIELGENS LEON HUBERTUS (NL)) 15. Juli 1999 (1999-07-15) Seite 6, Zeile 14 - Seite 7, Zeile 19 Seite 10; Beispiel 1 Seite 8, Zeile 11 - Zeile 18 Ansprüche 1,3-5,8 ---	13,14
A	---	---
	--- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/10/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vogt, C

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 244 764 A (UNO MIKIO ET AL) 14. September 1993 (1993-09-14) Spalte 2, Zeile 35 - Zeile 51 Spalte 6, Zeile 47 - Zeile 50 ----	1-12
A	EP 0 957 407 A (CANON KK) 17. November 1999 (1999-11-17) Zusammenfassung Seite 29; Tabelle 2 ----	1-12
A	US 5 288 581 A (ZIOLO RONALD F) 22. Februar 1994 (1994-02-22) Zusammenfassung; Ansprüche 1,2 -----	1-12

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5728366	A	17-03-1998	US 5514361 A 07-05-1996
			AT 186281 T 15-11-1999
			AU 704214 B2 15-04-1999
			AU 1559395 A 07-03-1996
			BR 9508872 A 06-01-1998
			CA 2197664 A1 22-02-1996
			DE 69513182 D1 09-12-1999
			DE 69513182 T2 25-05-2000
			EP 0776317 A1 04-06-1997
			ES 2140657 T3 01-03-2000
			HU 77873 A2 28-09-1998
			IL 114953 A 01-06-2000
			JP 10503465 T 31-03-1998
			JP 3112684 B2 27-11-2000
			SK 21197 A3 10-12-1997
			WO 9605140 A1 22-02-1996
			US 5578286 A 26-11-1996
			US 5728363 A 17-03-1998
			US 5776424 A 07-07-1998
			US 5728364 A 17-03-1998
			US 5728365 A 17-03-1998
			US 5730951 A 24-03-1998
			AT 190589 T 15-04-2000
			AU 708168 B2 29-07-1999
			AU 1559495 A 29-11-1995
			BR 9507557 A 05-08-1997
			CA 2189020 A1 09-11-1995
			CZ 9603162 A3 16-04-1997
			DE 69515658 D1 20-04-2000
			DE 69515658 T2 31-08-2000
			EP 0759888 A1 05-03-1997
			ES 2143615 T3 16-05-2000
			HU 75979 A2 28-05-1997
			JP 9512519 T 16-12-1997
			RU 2155710 C2 10-09-2000
			SK 139596 A3 06-08-1997
			WO 9529874 A1 09-11-1995
US 5728364	A	17-03-1998	US 5514361 A 07-05-1996
			AT 186281 T 15-11-1999
			AU 704214 B2 15-04-1999
			AU 1559395 A 07-03-1996
			BR 9508872 A 06-01-1998
			CA 2197664 A1 22-02-1996
			DE 69513182 D1 09-12-1999
			DE 69513182 T2 25-05-2000
			EP 0776317 A1 04-06-1997
			ES 2140657 T3 01-03-2000
			HU 77873 A2 28-09-1998
			IL 114953 A 01-06-2000
			JP 10503465 T 31-03-1998
			JP 3112684 B2 27-11-2000
			SK 21197 A3 10-12-1997
			WO 9605140 A1 22-02-1996
			US 5578286 A 26-11-1996
			US 5728363 A 17-03-1998
			US 5776424 A 07-07-1998
			US 5728365 A 17-03-1998

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5728364 A		US 5728366 A	17-03-1998
		US 5730951 A	24-03-1998
		AT 190589 T	15-04-2000
		AU 708168 B2	29-07-1999
		AU 1559495 A	29-11-1995
		BR 9507557 A	05-08-1997
		CA 2189020 A1	09-11-1995
		CZ 9603162 A3	16-04-1997
		DE 69515658 D1	20-04-2000
		DE 69515658 T2	31-08-2000
		EP 0759888 A1	05-03-1997
		ES 2143615 T3	16-05-2000
		HU 75979 A2	28-05-1997
		JP 9512519 T	16-12-1997
		RU 2155710 C2	10-09-2000
		SK 139596 A3	06-08-1997
		WO 9529874 A1	09-11-1995
WO 9935185 A	15-07-1999	NL 1008003 C2	12-07-1999
		AT 223940 T	15-09-2002
		AU 747957 B2	30-05-2002
		AU 1891999 A	26-07-1999
		AU 744006 B2	14-02-2002
		AU 1892099 A	26-07-1999
		BR 9906822 A	17-10-2000
		BR 9906830 A	17-10-2000
		CA 2317641 A1	15-07-1999
		CA 2317643 A1	15-07-1999
		DE 69902873 D1	17-10-2002
		DE 69902873 T2	28-05-2003
		DK 1045877 T3	20-01-2003
		EP 1045876 A1	25-10-2000
		EP 1045877 A1	25-10-2000
		ES 2184403 T3	01-04-2003
		JP 2002500253 T	08-01-2002
		JP 2002500254 T	08-01-2002
		WO 9935185 A1	15-07-1999
		WO 9935186 A1	15-07-1999
		PT 1045877 T	31-01-2003
		US 6365661 B1	02-04-2002
		US 6372837 B1	16-04-2002
US 5244764 A	14-09-1993	JP 3185352 B2	09-07-2001
		JP 6138697 A	20-05-1994
EP 0957407 A	17-11-1999	EP 0957407 A2	17-11-1999
		JP 2000035692 A	02-02-2000
		US 6214509 B1	10-04-2001
US 5288581 A	22-02-1994	KEINE	